



# ARTWORK

Двухкомпонентный цветной грунт на водной основе для деревянных полов

## ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентный цветной грунт на водной основе, отличающийся низким расходом, легкостью в нанесении и отличной растекаемостью. ARTWORK обладает значительной способностью изолировать танины и другие вещества, содержащиеся в дереве, и, как следствие, делает возможным достижение светлых оттенков даже на проблемных в этом отношении породах, таких как каштан и дуб. С помощью ARTWORK деревянным полам и поверхностям можно придать любой цвет, так как продукт доступен под заказ в любом оттенке в соответствии с RAL классификацией.



5 + 0,5 Л



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)	
Соотношение компонентов смеси (объем/объем)	10:1
Пыль не прилипает через (мин)	25
Отпечатков пальцев не остаётся через (мин)	40
Полное высыхание (часы)	12
Время до шлифовки (часы)	12
Нанесение следующего слоя (часы)	После 3, в течение 5
Способ нанесения	Валик, кисть
Средний расход на один слой (г/м <sup>2</sup> )	70/120
Срок годности и хранения (в заводской не вскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы)	6
Рассчитанный выброс летучих органических веществ (г/л)	130
Макс. допустимое разбавление (EC Dir.2004/42)	10% SOLUZIONE
Для очистки инструментов	W-Cleaner - Вода
Стандартная упаковка (Л)	5,5

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Отшлифуйте пол, используя в качестве последней сетку с зерном 120/150 и зашпаклюйте. Для шпаклевания используйте шпаклёвку Vermeister на водной основе или на основе растворителей. Медленно влейте компонент В в компонент А и тщательно перемешайте. Очистите пол, пропылесосьте и нанесите первый слой (90-120 г/ м2) с помощью валика или кисти. Через 12-24 часа отшлифуйте пол, используя очень мелкую абразивную сетку (с зерном 180-240), тщательно очистите пол и нанесите второй слой (70-90 г/ м2) с помощью валика или кисти. Через 12-24 часа отшлифуйте пол, используя очень мелкую абразивную сетку (с зерном 180-240), тщательно очистите пол и нанесите финишный слой одно- или двухкомпонентного лака на водной основе с нужной степенью блеска. Водный лак также можно нанести без шлифовки спустя 3-5 часов. ARTWORK обладает значительной способностью изолировать танины и другие вещества, содержащиеся в дереве, но в некоторых случаях, особенно на проблемных породах древесины, эти вещества могут проникнуть через продукт. Таким образом, мы рекомендуем всегда проводить предварительные испытания. В случае проникновения танинов используйте следующий цикл: отшлифуйте и зашпаклюйте поверхность пола, чтобы добиться ровной, однородной поверхности без царапин (например, абразивом с зерном 36-60-100 или сеткой с зерном 80 и 120). Очистите и пропылесосьте пол, а затем нанесите валиком один слой грунта FLAME. Через 16-24 часа и легкой шлифовки сеткой с зерном 220, нанесите первый слой ARTWORK (80-100 г/ м2) валиком или кистью. Через 12-24 часа отшлифуйте пол с помощью очень мелкой абразивной сетки (с зерном 180-240), тщательно очистите пол и нанесите второй слой (70-90 г/ м2) с помощью валика или кисти. Через 12-24 часа отшлифуйте пол очень мелкой абразивной сеткой (с зерном 180-240), тщательно очистите пол и нанесите финишный слой одно- или двухкомпонентного лака на водной основе с нужной степенью блеска. Слой лака на водной основе может быть также нанесён через 3-5 часов без шлифовки. Чтобы облегчить нанесение лака, после смешения двух компонентов разбавьте его на 5-10% продуктом SOLUZIONE. Более высокий процент разбавления может привести к увеличению расхода с последующим образованием неоднородного покрытия.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Будьте внимательны при использовании тележек, столов и стульев с резиновыми ножками, так как при контакте с полом они могут оставлять следы и создавать трудноудаляемые загрязнения. Не переливайте обратно в заводскую упаковку остатки продукта! Не наносите продукт при температуре ниже 10°C или выше 30°C. Хорошо взболтайте перед применением - Предохраняйте от замерзания. Продукт соответствует ограничениям, установленным в директиве EC 2004/42

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании, однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.